



FIL-PEMTO s.r.l.

valvole & raccordi

Sede di: 21042 CARONNO PERTUSELLA (Varese)
Via Aslago, 1880 - Telefax (02) 9857200
Telefono (02) 9857141 (r.a.) - 9856438 - 9856464

CE'IFICATO DI COLLAUDO DIN 5004 3.1B - EN 10204/3.1B
INSPECTION CERTIFICATE **CERTIFICAT DE RECEPTION**

CLIENTE - CUSTOMER - CLIENT

SAMIC S.R.L.
VIA RAFFAELLO SANZIO N.19
LONATE CEPPINO

ORDINE - ORDER - COMMANDE

ORD. 010190RD115RO
DEL 3.7.01

SIGLA PRODUTTORE FLANGE
MARK
SIGLE

NOV

N° 07011/01
DATE 25/07/01

BOLLA DI CONSEGNA -
DELIVERY NOTE - BORDEREAU LIVRAISON

N° 08107 pag. 1

MATERIALE: - MATERIAL: - MATERIEL:

ASTM A 350 LF2

ANALISI CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION - COMPOSITION CHIMIQUE

Colata Heat Casting	QUANT.	DESCRIZIONE PRODOTTO PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPTION DU PRODUIT	Carbon C %	Silicon Si %	Manganese Mn %	Sulphur S %	Phosphorus P %	Nickel Ni %	Chromium Cr %	Molybd. Mo %	Aluminium Al %	Hydrogen H %	Copper Cu %	Titanium Ti %	Vanadium V %	Niobium Nb %	C.Eq.
53908	1	FLANGE LF2 ANSI 300 WN RF DN 1" Sp. 4,55	0.18	0.22	1.20	0.013	0.017	0.06	0.11	0.01	0.025		0.20	0.019	0.020	0.001	0.43

CARATTERISTICHE MECCANICHE - MECHANICAL TESTS - ESSAIS MECANIQUE

Acciaieria Steel manufactory Fournisseur	Colata Heat Casting	Rottura Tensile st. Resistance	Snervamento Yield point Limite el.	Allungamento Elongation Allongem.	Contrazione Red. of area Contraction	Durezza Hardness Durete Hb	Resilienza - Impact value - Resilience - Joule					
		N/mm²	N/mm²	%	%		Tipo Type	1.	2.	3.	Moda	°C
RIVA PRODOTTI SIDER.	53908	546	356	30.9	64.9	156	KV	57	58	64		-46

Note:

FOR FLANGES ANSI: DIMENSION IN ACCORDANCE TO ASME/ANSI B16.5

TRATTAMENTO TERMICO - HEAT TREATMENT - TRAITEMENT TERMIQUE

NORMALIZED AND TEMPERED

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE - VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL SATISFACTORY

UFFICIO CONTROLLO QUALITÀ - QUALITY CONTROL DEPARTMENT

ENTE COLLAUDATORE (RESPONSABILE COLLAUDO) - INSPECTION AUTHORITY (INSPECTOR)